

Dekoratív táblák

egyedi felület, amely utánozza a természetes faanyagot

TULAJDONSÁGOK:

vastagság: 3 mm, hossz: 2600 mm, szélesség: 130, 160, 180 és 200 mm;

anyag: természetes szilícium-dioxid homok és környezetbarát akrilgyanta páraáteresztő;

- könnyen feldolgozható és telepíthető;
- rugalmas és nem törik;
- ellenáll az időjárási hatásoknak;
- tartós színezés;
- magas esztétikai érték (tökéletes fa érzetmintázat)
- TESANÁ típus csak 200 mm szélességben, RUSTIC típusok 130, 160 és 180 mm szélességben,
- könnyű terhelés a burkolt felületre: 5-6 kg/m² ragasztóval együtt

DEKORATÍV TÁBLÁK TELEPÍTÉSE

(a munka megkezdése előtt alaposan ismerkedjen meg a ragasztási utasításokkal)

RAGASZTÓ FELHORDÁSA

Tömör, szilárd és megfelelően előkészített aljzatra 4 mm-es fogazott simítóval vigyük fel a ragasztót úgy, hogy a ragasztócsíkok függőlegesen helyezkedjenek el a telepítendő táblákkal szemben, maximum 3-4 tábla (kb. 1,5 – 2,5 m²) felületére. Az optimális hőmérséklet a ragasztó felvitelénél: +10 °C-tól maximum +25 °C-ig, a ragasztó száradási sebességétől és a páratartalomtól függően. Ajánlott a tábla színéhez megfelelő árnyalatú ragasztót használni.

FIGYELMEZTETÉS: A megszáradt ragasztót nem szabad újranedvesíteni, el kell távolítani, és nem szabad újra használni a vödörben lévő ragasztóval keverve. Ne ragasszon nedves vagy intenzíven napsugárzásnak kitett felületekre.

TÁBLÁK TELEPÍTÉSE

A ragasztást a kijelölt felső ragasztási vonaltól kezdjük, a ragasztó felhordása után helyezük fel a táblát, és tenyérrel nyomjuk meg középről a szélek felé, majd kemény festőhengerrel dolgozzuk át, hogy eltávolítsuk a felesleges ragasztót. A kinyomott ragasztót azonnal távolítsuk el nedves kendővel vagy szivaccsal (fontos a gyors eltávolítás).

A RAGASZTÓFÖLÖSLEG ELTÁVOLÍTÁSA

A tábla alsó széle mentén kinyomódott ragasztófelesleget részben távolítsuk el spatulával – 0,5-1 cm széles ragasztócsíkot hagyva, a következő tábla ragasztásához szükséges mennyiségben. Ezzel megakadályozzuk, hogy a kinyomódott ragasztó beszenyezze az illesztéseket a tábla nyomása után.

TÁBLÁK VÁGÁSA

Éles késsel és derékszöggel vágjuk a táblákat a kívánt méretre. Szükség esetén a széleket csiszolópapírral igazítsuk, majd két rétegben javítóval fessük át a széleket (a második réteget az első száradása után). Külső sarkoknál (derékszög) a két tábla végét csiszolópapíros simítóval csiszoljuk 45°-os szögben. Alapos illesztés után ragasszuk a kívánt helyre, és a ragasztó száradása után biztosítsuk védővel.

HENGERELÉS

1,5-2,5 m² tábla felragasztása után mindegyiket végül kemény hengerrel nyomjuk meg, hogy eltávolítsuk az esetleges üres területeket a táblák alatt. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal vagy kendővel távolítsuk el a szennyeződés elkerülése érdekében.

IMPREGNÁLÁS

A táblák homlokzatokra történő alkalmazásakor javasolt a teljes kész felület átlátszó CONCERTO VERNISH akrillakkal történő bevonása. Ez a bevonat megszünteti a víz beszivárgásának lehetőségét a táblák közötti hézagokon és illesztéseken keresztül. Az impregnálást a táblák telepítését követően kb. 5 nap múlva végezze el.

A fenti színmintáknak megfelelő táblák folyamatosan kaphatók, a többi - rendelésre, szállítási idő kb. 14 nap.

- Felár 10%

A képeken bemutatott minták és árnyalatok kissé eltérhetnek a táblák természetes megjelenésétől.